

## Спецификация на продукт



Общая торговая спецификация

Спецификация №: 10001749  
Версия: 1  
Дата: 2020-05-21  
Дата внесения изменений: 2020-05-15

## REOLUBE® 46 RS

Характеристики	Единица	Значения по спецификации		Метод	CoA
		Мин.	Макс.		
Свободные ксиленолы	% (вес/вес)		0.10	GLTP GC	Y
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> / с	46.0	56.0	ISO 3104	Y
Общее кислотное число	мг•КОН / г		0.04	ISO 6619	Y
Количество частиц	-	Проходит класс - /15/12		ISO 4406	Y
Содержание воды	вес %		0.10	ISO 760	Y
Температура вспышки (COC)	°C	240		ISO 2592	Y
Содержание хлора	ppm		50	IP 510.04	Y
Деаэрация	сек		120	ISO 9120	Y
pH (водный экстракт)	pH	6.00	8.00	ASTM E70	Y
Плотность при 20°C	кг/м <sup>3</sup>	1128	1155	ISO 12185	Y
Внешний вид	*	Прозрачная жидкость, нет видимых загрязнений		Визуально	
Цвет, АРНА или Hazen	единица		500	ISO 2211	Y
Вспенивание Последовательность I при 24°C (T)	мл		40	ISO 6247	Y
Вспенивание Последовательность I при 24°C (S)	мл		0	ISO 6247	Y
Вспенивание Последовательность II при 93.5°C (T)	мл		10	ISO 6247	Y
Вспенивание Последовательность II при 93.5°C (S)	мл			ISO 6247	Y
Вспенивание Последовательность III при 24°C (T)	мл		40	ISO 6247	Y
Вспенивание Последовательность III при 24°C (S)	мл			ISO 6247	Y

Y = Проанализирована и включено в отчет

Для дополнительной информации по продукту пожалуйста используйте MSDS, Технические Данные на Продукт или обратитесь в представительство LANXESS.

**Информация о безопасности и гигиене труда:** Была собрана соответствующая литература, в которой содержится информация о мерах безопасности и гигиене труда, которые должны соблюдаться при работе с продуктами LANXESS, упомянутыми в настоящей публикации. Для упомянутых материалов, которые не являются продуктами LANXESS, следует соблюдать соответствующую промышленную гигиену и другие меры предосторожности, рекомендованные их изготовителями. Перед началом работы с любым из этих продуктов вы должны ознакомиться с информацией об их опасности, правильном использовании и обращении. Это не может абсолютизировано. Информация доступна в нескольких формах, например, паспорт безопасности на материал и маркировка продуктов. Обратитесь к представителю LANXESS или свяжитесь с отделом по безопасности и регулированию продуктов в LANXESS.

Способ, который вы используете, и цель, для которой вы используете наши продукты, техническую помощь и информацию (будь то словесные, письменные или в виде производственных оценок), включая любые предлагаемые формулировки и рекомендации, не являются зоной нашего контроля. Поэтому крайне важно, чтобы вы тестировали наши продукты, техническую помощь и информацию, чтобы определить ваше собственное удовлетворение, подходят ли они для вашего предполагаемого использования и применений. Этот анализ по конкретным применениям должен, по крайней мере, включать тестирование для определения пригодности с технической точки зрения, а также с точки зрения здоровья, безопасности и сохранения окружающей среды. Такое тестирование не обязательно выполнялось нами. Если мы не договоримся в письменной форме, все продукты продаются строго в соответствии с условиями наших стандартных условий продажи. Вся информация и техническая помощь предоставляются без гарантии или гарантийных обязательств и могут быть изменены без предварительного уведомления. Четко понятны и согласны с

тем, что вы принимаете и освобождаете нас от любой ответственности, вследствие правонарушения контракта или иным образом, понесенных в связи с использованием наших продуктов, технической помощи и информацией. Любое заявление или рекомендация, не содержащиеся в настоящем документе, является санкционированными и не должны связывать нас. Ничто в настоящем документе не должно толковаться как рекомендация использовать любой продукт, находящийся в конфликте с патентами, покрывающими любой материал или его использование. Никакая лицензия не подразумевается или фактически не предоставляется в соответствии с требованиями любого патента..

---